

Colores aproximados a los reales

Adobe	Beige
Rojo	Marfil
Naranja	Verde
Negro	Gris
Chocolate	Blanco

JUNTEADORES JUNTEADOR SIN ARENA

Es un producto decorativo, diseñado para rellenar espacios entre losetas cuando el ancho de separación sea igual o menor a 3 milímetros.

¿Cómo preparar y aplicar correctamente los JUNTEADORES?

1 - LIMPIA TU SUPERFICIE  Exceso de polvo Grasa, Pintura otros materiales.	2 - ELIGE EL PRODUCTO (JUNTEADOR PLUS)  *Se recomienda para emboquillar espacios mayores a 3 mm.
3 - ELIGE EL PRODUCTO (JUNTEADOR SIN ARENA)  *Se recomienda para emboquillar espacios menores o iguales a 3 mm.	4 - AÑADE AGUA  JUNTEADOR PLUS: De 2 a 2.5 litros por cada 10 kg. JUNTEADOR SIN ARENA: 1 a 1.5 litros por cada 5 kg.
5 - MEZCLA EL PRODUCTO  Bate hasta lograr una mezcla homogénea dejándola libre de grumos o aglomerados.	6 - DEJA REPOSAR  10 minutos para que el juntador desarrolle todas las propiedades y vuelva a mezclar sin agregar más agua.
7 - EXTIENDE EL PRODUCTO  Con una llana de caucho o esponja dura, presionando para que penetre en los espacios.	8 - LIMPIA  Remueve el exceso de juntador cuando las juntas estén firmes, limpiar la superficie con una esponja y agua.

* la cantidad de agua dependerá del producto a utilizar.

Descripción.

El **JUNTEADOR SIN ARENA ADHETEC** es un producto decorativo elaborado a base de cemento portland, agregados y aditivos químicos que le proporcionan excelente trabajabilidad, resistencia a la abrasión y a la humedad. Envasado en cubeta de 5 kg.

Ventajas.

- Fácil de aplicar y limpiar.
- Colores permanentes.
- Baja absorción de humedad.
- Bajo desgaste.
- Muy buena dureza a 24 horas.
- Fórmula anti hongos.

Limitaciones.

- Este producto no debe de ser utilizado para emboquillar juntas mayores a 3 mm, para estos casos se debe de utilizar **JUNTEADOR PLUS ADHETEC**.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Demanda de agua	1 a 1.5 litros
Desgaste	< 1.0%
Tiempo de vida en charola	60 minutos
Resistencia a la compresión	200 kg/cm ²
Presentación	40 kg
Dureza a 24 horas	≥ 40
Absorción de agua	< 13%

Nota: NO SE APLIQUE este producto a temperaturas menores de 5 °C.



Instrucciones de preparación.

1. Para mejores resultados es recomendable que una misma persona mezcle y prepare el juntador plus durante toda la instalación.
2. En un recipiente limpio para mezclar, vacíe de 1 a 1.5 litros de agua limpia.
3. Agrega gradualmente el material de la cubeta (5 kg) al agua. Batiendo hasta conseguir la consistencia deseada. Deja reposar la mezcla por 10 minutos aproximadamente.
4. Vuelve a mezclar sin agregar agua y el **JUNTEADOR SIN ARENA ADHETEC** estará listo para aplicarse.

Preparación de la superficie.

- Las juntas deben de estar limpias de rebabas de cemento o adhesivo y no deben de tener polvo excesivamente. por eso se recomienda barrer antes de aplicar las juntas.
- Se recomienda que las juntas estén lo más uniformes en cuestión de profundidad y espesor.
- Las juntas deben de medir de 3 mm o menos de separación para poder utilizar este tipo de juntador.

Limpieza.

Cuando las juntas estén firmes, limpia la superficie con una esponja y agua.

Aplicación.

1. Con una llana de esponja dura distribuye el **JUNTEADOR SIN ARENA ADHETEC** en forma diagonal presionando para que la pasta penetre en los espacios, cuidando que quede bien compactada y libre de espacios vacíos. hendiduras o fisuras.
2. Remueve el exceso de **JUNTEADOR SIN ARENA ADHETEC** de la superficie de la loseta con la llana.
3. Nivelas el **JUNTEADOR SIN ARENA ADHETEC** con la orilla de la loseta.

RENDIMIENTO

Aproximado por bote de 5 kg.

Recubrimiento	Separación de 3 mm	Recubrimiento	Separación de 3 mm
10 X 10	5 m ²	30 X 45	20 m ²
10 X 20	10 m ²	40 X 40	22 m ²
20 X 20	12 m ²	45 X 45	26 m ²
20 X 30	15 m ²	50 X 50	28 m ²
30 X 30	16 m ²	60 X 60	30 m ²
25 X 40	17 m ²		