



DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Presentación	25 kg
Color	Blanco
Rendimiento	> 4 m ² (Superficie nivelada)
Tiempo abierto	> 25 minutos
Tiempo de ajuste	> 15 minutos
Tiempo de vida en la charola	60 minutos
Fraguado inicial aproximado	8 hrs. a (25 °C y 60% humedad)
Fraguado final aproximado	24 hrs. a (25 °C y 60% humedad)
Resistencia a la compresión a 28 días	> 30 kg/cm ²
Almacenamiento máximo	6 meses
Deslizamiento	< 5.0 mm



COMPUESTO MORTERO

Es una mezcla de productos minerales diseñado para los trabajos de albañilería que no requieran una resistencia tan elevada o soportar cargas estructurales.

¿Cómo preparar y aplicar correctamente los MORTEROS?

1 - LIMPIA LAS PIEZAS  Exceso de polvo sales, Pintura otros materiales.	2 - AÑADE EL PRODUCTO  Prepara solamente la cantidad que pueda aplicar en un periodo de 60 minutos. No mezcle directamente en el suelo para evitar la contaminación del producto.
3 - AGREGA ARENA O CERO FINO  Dependiendo el tipo de aplicación que se vaya a realizar, agregar arena o cero fino.	4 - AÑADE AGUA  Agregue agua bate hasta lograr una mezcla libre de grumos.
5 - APLICA PRODUCTO  Aplique el producto a los elementos a pegar o sobre la superficie a repellar o realizar acabados.	

Descripción.

Es una mezcla de productos minerales diseñada para los trabajos de albañilería que no requieran una resistencia tan elevada o soportar cargas estructurales.

Ventajas.

- Pegado de piedra para cimentación.
- Acabados finos y rústicos en muros.
- Aplanados tradicionales.
- Pegado de Tabiques y block.

Recomendaciones.

- Los elementos a pegar como block, tabicón, piedra, etc. deben de ser humedecidos.
- Las superficies a repellar o realizar acabados deben de estar limpias y previamente humedecidas.
- Almacene los sacos en un lugar seco y techado; no directamente sobre el suelo (preferentemente en alguna tarima).
- Utiliza arenas sin contaminantes orgánicos, basura y otros que puedan interferir con la adherencia.
- Evita el contacto con ojos y piel.
- Utiliza un respirador durante su preparación (evita respirar el polvo).
- El agua de preparación debe de estar lo más limpia posible.

RENDIMIENTO

USOS	BULTOS DE MORTERO	ARENA (BOTE DE 191)
Pegado de tabique y block para muros	1	5 a 6
Aplanados y acabados finos	1	5 a 6
Trabajos de mampostería	1	7