



Blanco
Gris
Crema Inglesa
Antilope
Piloncillo
Moka
Arcilla
Amarillo
Salmón
Adobe

Marfil
Naranja
Chocolate
Verde
Azul
Jacaranda
Chicle
Menta
Gris Londres
Macchiato

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Presentación	40 kg
Color	Varios
Tiempo abierto	> 30 minutos
Resistencia a la compresión a 28 días	80 kg/cm ²
% de retención de agua	90%
Rendimiento aproximado	8 m ² a 10 m ²
Resistencia a la tensión a 28 días	0.96 N/mm ²
Contracción	- 0.13 mm
Desgaste a 14 días	< 3%
Demanda de agua	Entre 8 y 10 litros
Densidad aparente	1486,88 kg/m ³

RECUBRIMIENTO

PASTA MS-BLOCK

COLOR

Se emplea para colocar acabados finales sobre muros sin necesidad de pintura, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

¿Cómo preparar y aplicar correctamente los RECUBRIMIENTOS?

1 - LIMPIA TU SUPERFICIE  Exceso de polvo Grasa, Pintura otros materiales que sirvan como desmoldantes.	2 - AÑADE AGUA  * En un recipiente con 8 a 10 litros de agua aproximadamente, añada el producto.
3 - MEZCLA EL PRODUCTO  Bate hasta lograr una mezcla homogénea dejandola libre de grumos.	4 - DEJA REPOSAR  Por 10 minutos y vuelve a mezclar sin añadir más agua.
5 - APLICA PRODUCTO  Extiende el producto sobre la superficie a recubrir, con una capa aproximada de 3 mm en una sola aplicación.	6 - REALIZA EL ACABADO  Puede hacer diferentes tipos de acabados por ejemplo: Esgrafiado, Tirol, Abanico, Transpalado, Liso.

* la cantidad de agua dependerá del producto a utilizar.

Descripción.

La **PASTA MS-BLOCK DE COLOR ADHETEC** es un texturizado en polvo, elaborado a base de cemento, fibras, aditivos químicos y agregados minerales con una granulometría muy controlada que al mezclarse con agua. Se forma una pasta fácil de aplicar con la cual se pueden lograr acabados en interiores y exteriores.

Ventajas.

- Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos comunes.
- Resistente al clima, humedad, temperatura, etc.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Mejor control y administración de material en obra.
- Se evitan los agrietamientos.
- Se puede aplicar con llana
- Excelente tiempo abierto.
- Predosificado en planta, asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.

Preparación de la superficie.

Es recomendable antes de iniciar la aplicación, acondicionar la superficie, plomeando y checando que la superficie este libre de rebabas

de cemento, aceites, pinturas, ceras o cualquier material que pueda servir como desmoldante. Se sugiere humedecer ligeramente la superficie para conseguir un acabado de mejor calidad y para retirar el polvo de la superficie.

Instrucciones de preparación de pasta.

1. En un recipiente con 8 litros de agua, agrega lentamente los 40 kg de **PASTA MS-BLOCK DE COLOR ADHETEC**.
2. Mezcla hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, homogénea y libre de grumos.
3. Deja reposar por 10 minutos y vuelve a mezclar sin adicionar más agua y posteriormente inicia la aplicación.

Instrucciones para aplicación.

1. Extiende la **PASTA MS-BLOCK DE COLOR ADHETEC** sobre la superficie a recubrir, con suficiente presión, asegurando su adherencia.
2. Coloca una capa aproximada de 3 mm en una sola aplicación asegurándote de que las juntas del block se encuentren perfectamente cubiertas y a la vez que las orillas no se sequen para evitar el cambio de color final.
3. Para el acabado final texturizado, aplica una segunda mano de **PASTA MS-BLOCK DE COLOR ADHETEC**, cuando la base a empezado a fraguar, o bien, ya que se encuentre totalmente seca, volviendo a humedecer el muro y aplicar la textura.
4. Para lograr un mejor consistencia en el acabado, cura la **PASTA MS-BLOCK DE COLOR ADHETEC** humedeciendo ligeramente la superficie a las 3 horas aproximadamente (cuando el material ha empezado a fraguar) y preferentemente dos veces al día durante los 2 días siguientes.
5. El tipo de acabado se puede obtener mediante tu imaginación, por ejemplo: Esgrafiado, de tirol, abanico, traslapado, etc.

Recomendaciones.

- Humedece el muro (en muros de tabique o block). Antes de aplicar la **PASTA MS-BLOCK DE COLOR ADHETEC**.
- Para superficies de yeso es necesario que éste, se encuentre totalmente sellado para evitar que el yeso debilite la resistencia del material al absorberle la humedad requerida.
- Asegúrate de curar la superficie una vez terminada durante las siguientes 48 horas.

